

CONDICIÓN DE LOS ESPÉCIMENES GRUPO SECO		
Referencia	1	2
Altura del espécimen (mm)	66,65	66,48
Diametro del espécimen (mm)	100,03	99,93
Vacios (%)	6,36	6,07
Promedio de Vacios (%)	6,18	
Lectura de carga (kg)	1145	1135
Carga Máxima (N)	11232	11134
Resistencia a la tensión (KPa) S1	1073	1067
Promedio Resistencia a la Tensión S1 (KPa)	1061	

CONDICIÓN DE LOS ESPÉCIMENES GRUPO HUMEDO		
Referencia	3	4
Altura del espécimen (mm)	66,3	66,49
Diametro del espécimen (mm)	99,98	100,01
Vacios (%)	6,1	6,23
Promedio de Vacios (%)	6,16	
Lectura de carga (kg)	977	904
Carga Máxima (N)	9584	8868
Resistencia a la tensión (KPa) S2	920	849
Promedio Resistencia a la Tensión S2 (KPa)	874	

RELACIÓN DE RESISTENCIAS A LA TENSIÓN (TSR)	82
---	----

5
66,7
99,9
6,1
1112
10909
1042

6
65,95
99,97
6,15
900
8829
853
